



**Spécifications techniques**

| <b>Propriété</b>                                | <b>Valeur</b> | <b>Méthode de test</b> |
|---|---------------|------------------------|
| Type de polymère                                | EPDM          |                        |
| Densité   | 1,28          | UNE-53526              |
| Dureté (Sh A )                                  | 68° +/- 5°    | UNE-53130              |
| Résistance à la traction ( Mpa )                | 7,5           | UNE-53510              |
| Résistance au déchirement ( N/mm <sup>2</sup> ) | /             |                        |
| Allongement ( % )                               | 295           | UNE-53510              |
| Ecart de température ( °C )                     | -25 + 120     |                        |